

Classificazione e scelta (rif. UNI EN 13489)

Classificazione Quercus spp. "Quercia" - Faccia dell'elemento

Caratteristiche	Classi			
	○	△	□	
Alburno sano	non consentito	consentito solo fino al 50% della faccia anteriore se distribuito	tutte le caratteristiche sono consentite senza limite di dimensioni o qualità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in parquet	
Nodi A) sani e aderenti nodi marci	consenti se: Diametro ≤ 3 mm Diametro ≤ 1 mm se non raggruppati - A) B)	consenti se: Diametro ≤ 8 mm Diametro ≤ 2 mm		
Cretti (setolature)	non consentiti	consentiti fino a 20mm di lunghezza per lista		
Inclusioni di corteccia	non consentite	non consentite		
Colpo di fulmine	non consentita	non consentita		
Deviazione della fibratura	consentita nessun limite	consentita nessun limite		
Variazioni di colore	consentita leggera variazione	consentita		
Raggi parenchimatici (specciature)	consentiti	consentiti		
Alterazione biologica	non consentita	non consentita		non consentita, ad eccezione dell'azzurramento dei fori neri da insetti (moschettatura)
Parti non visibili				
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.				
A) Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati. B) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non é maggiore di 30 mm.				

Classificazione e scelta (rif. UNI EN 13489)

Classificazione per le altre specie di latifoglie

Caratteristiche	Classi			
	○	△	□	
Alburno sano o cuore A)	non consentito	consentito solo fino al 50% della faccia anteriore se distribuito	tutte le caratteristiche sono consentite senza limite di dimensioni o qualità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in parquet	
Nodi B) sani e aderenti nodi marci	consenti se: Diametro \leq 2 mm se non raggruppati - C) Diametro \leq 1 mm se non raggruppati - C)	consenti se: Diametro \leq 5 mm se non raggruppati - C) Diametro \leq 2 mm se non raggruppati - C)		
Cretti (setolature)	non consentiti	non passanti. Consentiti se la larghezza \leq 5% della larghezza dell'elemento		
Inclusioni di corteccia	non consentite	non consentite		
Colpo di fulmine	non consentita	non consentita		
Deviazione della fibratura	consentita nessun limite	consentita nessun limite		
Variazioni di colore	consentita leggere tracce di scoloritura naturale (linee minerali)	consentita		
Raggi parenchimatici (specciature)	consentiti	consentiti		
Alterazione biologica	non consentita	non consentita		non consentita, ad eccezione dell'azzurramento dei fori neri da insetti (moschettatura)
Parti non visibili				
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.				
<p>A) L'alburno sano o il cuore devono essere scelti secondo la specie di legno interessata.</p> <p>B) Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.</p> <p>C) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non \acute{e} maggiore di 30 mm.</p>				